

NEKKEN アクアスペラナイト

水系スベリ止め塗料(一液型既調合タイプ)

変性アクリルエマルジョンと骨材との組み合わせによる一液型の水系スベリ止め塗料です。
(屋内など降雨に影響されない場所の鋼板類への滑り止め)

■特長■

M-333…………各種鋼板への密着性も良く、臭気が少ないため屋内での塗装には最適です。

有機則、特化則にも対応し、環境に配慮した塗料です。

MWプライマー…一液型の変性エポキシエマルジョンのプライマーです。

アクアスペラナイトとの密着が良好です。

■荷姿■

M-333…………20kg,4kg

MWプライマー…16kg,4kg

■商品内容■

商品名	色調	乾燥膜厚 (μm/回)	塗装用具	希釈率(重量%)		塗装間隔(20°C)		標準使用量 (/m ² ・回)		塗装回数 (回)	仕上り面
				刷毛・ローラー	吹付	最短時間	最長時間	刷毛・ローラー	吹付		
M-333	各色	150~200	刷毛 長毛ローラー	0~3	—	12時間	7日	0.5kg	—	2	細目
MWプライマー	グレー	20~30	刷毛、吹付 短毛ローラー	0~5	0~5	6時間	7日	0.15kg	0.20kg	2	グレー


●アクアスペラナイトM-333はクロムグリーン、ライトグレー、イエローの3色で調色はできません。

●歩行可能までの養生期間は、48h(20°C)確保してください。


●素材について鋼板以外は担当までご確認ください。

●受注生産品の対応となります。 ●調色不可

●アクアスペラナイト各色



1.クロムグリーン



2.ライトグレー



3.イエロー

※上記色見本は印刷の為、実際の色と多少異なりますのでご了承ください。

アクアスペラナイト使用注意事項

- ①ディスクサンダー又はグラインダー等の電動工具により鏽、旧塗膜を完全に除去し、鉄面を出してください。
- ②被塗物上にある油脂、水分などの塗料に悪影響を及ぼすものは完全除去し、塗装面に付着した砂、鉄粉はエアブローなどにより、清浄な塗装面としてください。
- ③上記数値は標準値にて記入しておりますが素地面の平滑度、環境要因によって変わります。
- ④塗料を良く攪拌して使用してください。
- ⑤塗装間隔は20°Cでの状態で記したものですが、湿度の影響により若干相違します。